

EMÜLZER® CSP

KAUÇUK KATKILI BİTÜM SOLÜSYONU

TANIMI:

EMÜLZER® CSP, suya ve rutubete karşı kullanılan, kauçuk katkı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı, Teras çatılarda, balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı, Kat aralarında alt katlara su sızmalarını önlemek için, Galeri, drenaj ve atıksu kanal ve kolektörlerinin yalıtımında, Açık kullanma suyu depoları ve havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır. Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yolu ile uygulanabilir. Metal yüzeylerde, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| | |
|--------------------|---|
| T.S. | : 103 |
| POZ. NO. | : 04.614 |
| ESASI | : Bitüm/Kauçuk |
| ÇÖZÜCÜ | : Solvent |
| RENK | : Siyah |
| KIVAM | : Yağlı Boya Kıvamı |
| YOĞUNLUK | : 0,98 g/cm ³ |
| YUMUŞAMA SICAKLIĞI | : +90°C |
| UYGULAMA SICAKLIĞI | : +5°C ila +35°C arası |
| UYGULAMA ŞEKLİ | : Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile |
| KATI MADDE ORANI | : %65 |

AVANTAJLARI:

Kullanıma hazırdır
Soğuk uygulamalıdır.
Isıtma ve inceltme gerektirmez.
Çok çabuk kurur.
Bütün bitümlü ürünler gibi, tuzlu sulara ve sülfatlara dayanıklıdır.
Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
Rutubetli beton yüzeylerde astar olarak EMİLKOTE® kullanılmalıdır.
Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler EMÜLZER® BİTÜMLÜ PAH BANDI kullanılarak açılmalıdır.
Büyük gözenek ve çatlaklar EMÜLDERZ® DERZ DOLGU MACUNU ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA:

EMÜLZER® CSP, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, rulo veya tabanca ile kullanılabilir. Metal olmayan yüzeylerde tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak EMİLKOTE® TİP 1 kullanılmalıdır.
EMÜLZER® CSP yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede kurummasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, geotekstil keçe, tecrit bezi, fiber meş gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir.
Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda, malzeme sürüldükten sonra üstüne ALÜTEC® sürülerek güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler kullanımdan sonra EMÜLZER® LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

Her sürüşte 500 g/m²

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530010 brüt 18 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530027 brüt 5 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530034 brüt 220 kg Sac Varil
Dökme

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S38-23)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direk güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.