

PERMO PARAFİN

PARAFİN ESASLI BETON KÜRLEŞTİRME MALZEMESİ

TANIMI:

PERMO PARAFİN; parafin esaslı, taze beton yüzeyine uygulanarak ani su kayıplarının önleyen, betonun optimum mukavemetine ulaşmasını sağlayan, çatlak ve rötre oluşumunu engelleyen, kullanıma hazır solventsiz beton kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

PERMO PARAFİN kür malzemesi, hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar.

PERMO PARAFİN özellikle geniş ve açık beton yüzeylerde kullanılır. Bunlardan bazıları:

- Otoyollar
- Kür gerektiren genel beton üretimleri
- Endüstriyel zeminler
- Teraslar
- Uçak pistleri, taksitler, apron ve park sahaları
- Şev duvarları
- Beton karayolları
- Öngerilmeli kirişler ve kazıklar
- Sulama kanalları
- Nemin düşük, buharlaşmanın ve hava dolaşımının yüksek olduğu yerlerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kimyasal Yapı	Parafin Emülsiyonu Esaslı
Yoğunluk	0,95 ± 0,05 (g / cm ³)
Görünüm	Beyaz
Kuruma Süresi	3 Saat (Ortam Şartlarına Bağlı Olarak Değişebilir)
Bitmiş Yüzey Görünümü	Şeffaf, Pürüzsüz Film
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Sıcaklık Direnci	+5 °C - +40 °C

AVANTAJLARI:

- Plastik rötre neden olduğu çatlakları azaltır
- Oluşturduğu film tabakası ile, betonun daha iyi hidrate olmasına yardımcı olur
- Büzülmeyi en aza indirir
- Yüzeydeki tozmayı azaltır
- Don dayanımını artırır
- Çuval, telis veya sulama gibi kür yöntemlerine alternatif daha etkin ve ekonomik bir yöntemdir
- Kapalı alanlarda uygulamaya uygundur
- Uygulaması basittir, işçilik maliyetlerini azaltır
- Solventsizdir, bu nedenle insan sağlığına zarar vermez.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



UYGULAMA:**Yüzey Koşulları**

Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5 ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Uygulama

PERMO PARAFİN, kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyreltilmemelidir. Kullanmadan önce PERMO PARAFİN' i iyice çalkalayınız.

PERMO PARAFİN, el tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde geliştirilmiştir. Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme oluşturmadan uygulayınız. Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir.

PERMO PARAFİN uygulanan bölgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra sıcak su ile temizleyiniz. Malzeme sertleşmiş ise sıcak suyla ve mekanik yolla temizlenebilir.

SARFIYAT:

Sarfıyat rüzgâr, nem ve sıcaklığa bağlıdır. Genel olarak: 0.15 – 0.25 kg/m² kullanılır.

AMBALAJ:

25 kg Bidon

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren 6 aydır. Dondan ve güneşten koruyunuz.

UYARILAR:

Dondan koruyunuz.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S7)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

